

实验说明-树脂 A80（熔点 80℃）

实验步骤:

仪器设备: Pulverisette 14

研磨设备: 12 齿不锈钢转子 + 0.5mm 筛圈

转速: 10,000rpm

要求研磨细度: 100-500 μ m, 100 μ m 最佳

实验结果说明: 样品经液氮脆化后, 经 P14 粉碎, 粉碎过程中未发生堵塞, 粉碎后的样品有轻微团聚现象。

样品处理图片:

